




**SPANISH GOLD**  
MÁRMOL / MARBLE



## SPANISH GOLD

Spanish Gold hace que el impacto de la luz sobre él refleje destellos de sol. Un mármol perfecto para dotar de alegría ambientes contemporáneos, salpicado de vetas blancas distribuidas de forma irregular con algunas inclusiones burdeos. Esa estructura tricolor le confiere una reminiscencia que evoca el soleado y envidiado clima español.

Spanish Gold reflects light as shimmering rays of sun. The perfect marble to provide joy to contemporary environments, with white veins distributed irregularly with some maroon streaks. This tricolour structure grants it a reminiscence of the sunny envied Spanish climate.

## — NATURALEZA | NATURE

Mármol, de origen sedimentario carbonatado, de color amarillo mostaza, compuesto por calizas micríticas compactas de grano fino, con distribución de vetas de calcita blanca y vénulas rojizas, dispersas. Contiene variabilidad de microfósiles tales como foraminíferos, moluscos, ostrácodos, bivalvos y fragmentos de equinodermos, entre otros. Su edad es de unos 190 millones de años, perteneciente al Jurásico medio – inferior.

Fine-grain mustard-coloured carbonated sedimentary marble, made of compact micritic limestones, with scattered white calcite veins and reddish venules. Its fossil content is not much, but there is a variety of microfossils such as foraminifera, molluscs, ostracods, bivalvia and fragments of echinoderms. It is aged 190 million years, from the Early-Middle Jurassic.

## — ACABADOS | FINISHES



**PULIDO**  
POLISHED



**APOMAZADO**  
HONED

## — FORMATOS | FORMATS



**ESPESOR**  
THICKNESS

**TABLA**  
SLAB

**LOSA**  
TILE

**PLAQUETA**  
TILE

**CORTE A MEDIDA**  
CUT TO SIZE

1.0 cm

1.2 cm

2.0 cm

3.0 cm

A medida / Cut to size



## — APLICACIONES | APPLICATIONS



REVESTIMIENTOS EXTERIORES  
EXTERIOR CLADDING



REVESTIMIENTOS INTERIORES  
INTERIOR CLADDING



PAVIMENTOS INTERIORES  
INTERIOR FLOORING



ESCALERAS  
STAIRS



ENCIMERAS BAÑO  
BATHROOM COUNTERTOPS

## — VENTAJAS | ADVANTAGES



BAJA EMISIÓN DE CONTAMINANTES  
LOW POLLUTANT EMISSION



RESISTENTES AL FUEGO Y AL CALOR  
FIRE-AND HEAT-RESISTANT



RESISTENTES AL PASO DEL TIEMPO  
TIME-RESISTANT



CUIDADO Y MANTENIMIENTO FÁCIL  
EASY CARE AND MAINTENANCE



BAJO COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DE AGUA  
LOW WATER ABSORPTION COEFFICIENT

## — CERTIFICADOS CALIDAD Y REFERENCIAS | CERTIFICATES OF QUALITY AND REFERENCES



Características Characteristics	Norma de ensayo Test Standard	Valores Value	
Denominación petrográfica Petrographic denomination	UNE-EN 12407	Caliza Fosilífera Fossiliferous limestone	
Densidad aparente (Kg/m <sup>3</sup> ) Apparent density (Kg/m <sup>3</sup> )	UNE-EN 1936	2700	
Porosidad abierta (%) Open porosity (%)	UNE-EN 1936	0,4	
Absorción de agua por presión atmosférica (%) Water absorption by atmospheric pressure (%)	UNE-EN 13755	0,1	
Permeabilidad al vapor de agua (μ) Permeability to the water steam (μ)	UNE-EN 12524	200 / 250	
Resistencia a la flexión bajo carga concentrada (MPa) Flexural strength under concentrated load (MPa)	UNE-EN 12372	Valor medio Mean Value (MPa)	
		Desviación estándar Standard deviation (MPa)	
		Valor mínimo esperado Low expected value (MPa)	
Variación de la resistencia a la flexión tras heladicidad 56 ciclos hielo-deshielo (%) Decreasing of flexural strength after 56 cycles frost-taw (%)	UNE-EN 12371:02	16	
Resistencia a la compresión Compression resistance (MPa)	UNE - EN 1926	148	
Resistencia a la abrasión Abrasion resistance (mm)	UNE-EN 1341 Anexo Annex C	19,5	
Resistencia al deslizamiento Slip resistance	UNE-EN 14231:2004	Húmedo Wet	Seco Dry
Acabado Superficial Pulido Polished Surface Finish		10	59
Acabado Superficial Apomazado Honed Surface Finish		12	42
Carga de rotura de anclaje (N) Breaking load at dowel hole (N)	UNE-EN 13364	1600	
Reacción al fuego Fire reaction	Decisión de la Comisión Comission Decision 96/603/EC	Clase A <sub>1</sub> Class A <sub>1</sub>	

\*Disponible declaración de conformidad / EC declaration of conformity available

Datos técnicos generales. Para proyectos específicos consultenos. Disponemos de materiales con características que se pueden adaptar a sus necesidades.  
General technical data; please contact us for specific projects. We offer materials with characteristics which can fulfil your requirements.

Los datos técnicos, y en general, la información aquí contenida están basados en ensayos considerados fiables, si bien no se garantiza su exactitud a ensayos posteriores debido a la variabilidad inherente a la piedra natural.  
The technical data and in general the information contained in this Technical Data File is based on tests which are considered to be reliable although we do not guarantee their accuracy when compared to subsequent tests due to the inherent variability of Natural Stone.

Características Characteristics	Norma de ensayo Test Standard	Valores Value
Bulk Specific Gravity	ASTM C 97-02	2690 kg/m <sup>3</sup> / 167,8 lb/ft <sup>3</sup>
Water absorption	ASTM C 97-02	0,27 %
Modulus of Rupture Dry	ASTM C 99-87	6,1 MPa / 880psi
Compressive Strength Dry	ASTM C 170-06	170,1 MPa / 24671psi
Abrasion Resistance of Stone Subjected to Foot Traffic.	ASTM C 241-90	3,9

\*Disponible declaración de conformidad / EC declaration of conformity available

Datos técnicos generales. Para proyectos específicos consultenos. Disponemos de materiales con características que se pueden adaptar a sus necesidades.  
General technical data; please contact us for specific projects. We offer materials with characteristics which can fulfil your requirements.

Los datos técnicos, y en general, la información aquí contenida están basados en ensayos considerados fiables, si bien no se garantiza su exactitud a ensayos posteriores debido a la variabilidad inherente a la piedra natural.

The technical data and in general the information contained in this Technical Data File is based on tests which are considered to be reliable although we do not guarantee their accuracy when compared to subsequent tests due to the inherent variability of Natural Stone.

## — MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA | MAINTENANCE AND CLEANING

La Piedra Natural está considerada actualmente como un revestimiento de alta calidad que cumple todas las exigencias técnico-físico-constructivas necesarias para realizar una buena obra, con una demostrada rentabilidad, gracias a su larga duración y su bajo coste de mantenimiento frente a otros materiales como el gres o la piedra artificial.

Natural Stone is considered a high quality covering, which fulfills all the physicochemical and building requirements to carry out a good project with demonstrable benefits. One of the main benefits is the low maintenance cost in comparison to other materials like stoneware and artificial stone.



La dureza y perdurabilidad de la Piedra Natural se pueden ver potenciadas gracias a una correcta elección de la terminación del material, su tratamiento y posterior mantenimiento.



The hardness and lifespan of Natural Stone can be increased with a good election of the material finish, treatment and further maintenance.



Para la limpieza tan solo agua es suficiente, pero cuando queremos limpiar y desinfectar debemos de emplear únicamente detergentes neutros, que su pH esté entre 7 y 10.



Water is the best cleaning solution. However, when it comes to clean and disinfect, it is advisable to use pH balanced cleaners (7-10 pH).



No utilizar detergentes agresivos como lejías, amoniacos, anti cales, etc.



Never use aggressive detergents as bleach, ammonia, anti-scaling products, etc.



No utilizar en la limpieza utensilios metálicos para evitar rayados en lugares no deseados.



Never use metal utensils that may scratch the surface.



En caso de producirse manchas probaremos a limpiarlas localmente con agua jabonosa y si persistiera recuerde que existen en el mercado fabricantes con kits de producto para la eliminación de dichas manchas según su origen.



In case of stains, try to clean with soapy water first. If the stains persist, proceed with "deep clean" type cleaners available from good manufacturers.

Tipo de mancha Type of stains	Detergente Detergent
Aceite / Oils	Ácido muy diluido (Vinagre diluido) / Water diluted acid solution (vinegar)
Grasa / Grease	Bicarbonato y agua tibia / Sodium bicarbonate and warm water
Vino / Wine	Detergente alcalino diluido / Water diluted alkaline cleaner
Café / Coffee	Detergente diluido* / Water diluted cleaner*
Sangre / Blood	Detergente diluido* / Water diluted cleaner*
Tinta / Tinta	Detergente diluido* / Water diluted cleaner*
Pinturas / Paints	Disolvente de pintura y aclarar con abundante agua / Paint remover and plenty of water
Betún / Polish	Acetona y abundante agua de aclarado / Acetone and plenty of water

\* Cuando se utilice lejía como detergente, se hará de forma diluida.

\* Como norma general se aconseja empezar por mínimas concentraciones o máxima dilución e ir incrementando.

\* Es importante saber que el agua caliente tiene mayor poder limpiador que el agua fría.

Recuerde que la piedra natural a través del paso del tiempo siempre se puede regenerar mediante el pulimento de la superficie volviendo a recuperar el acabado inicial.

\* In case of using bleach as cleaning product, this must be water diluted.

\* As a general rule, it is advisable to start with low concentrations or maximum dilution. Increase the amount little by little, depending on the results.

\* It is important to know that hot water has a higher cleaning potential than cold water.


Remember despite the aging, natural stone can always be re-polished to recover its original finish.



## — INSPIRACIÓN | INSPIRATION

En interiorismos modernos combina a la perfección con muebles claros o de madera, realzando la luminosidad de los espacios. Combinado con tonos oscuros, el contraste es llamativo y sofisticado. Sin duda, Spanish Gold es una sabia elección para crear ambientes exclusivos.

In modern interior design, it fits perfectly with clear or wood furniture, highlighting the brightness of the spaces. Combined with dark tones, the contrast is remarkable and sophisticated. Without a doubt, Spanish Gold is a wise choice to create exclusive environments.



+



CREMA MARFIL COTO®



+



CREMA MARFIL COTO®



**LEVANTINA HQ**

Autovia Madrid - Alicante S/N  
03360 Novelda (Alicante), Spain  
T +34 965 60 91 84  
info@levantina.com

**LEVANTINA**  
THE STONE COMPANY